

Technische Daten SYTEC / Fiche technique SYTEC Geovlies / Géonontissé

Produktname / Nom du produit
Hersteller oder Lieferant / Producteur ou fournisseur

SYTEC NW
SYTEC Bausysteme AG, 3176 Neuenegg

Rohstoff / Matière première:
Form des Rohstoffs / Forme de la matière première:
Aufbau des Geotextils / Constitution du géotextile:

Polypropylen / Polypropylène
Stapelfaser / Fibres discontinues
Vernadeltes Vlies mit thermischer Nachbehandlung /
Nontissé aiguilleté avec traitement thermique
Trennen, Filtern / Séparation, Filtration

Vorgesehene Funktionen / Fonctions à remplir:

Produkttyp / Type du produit			NW Forte	
Lieferbare Breiten / Largeurs livrables	m		4.00/5.25	
Rollenlänge / Longueur de rouleau	m		100	
Flächenbezogene Nennmasse / Masse surfacique nominale	g/m ²		220	
Mechanische Eigenschaften/Caractéristiques mécaniques			min	max
Flächenbezogene Masse/Masse surfacique	g/m ²		162	220
Höchstzugkraftdehnung	längs/longitudinale	%	EN ISO 10319	40
Alongement sous traction maximale	quer/transversale	%		40
Zugfestigkeit	längs/longitudinale	kN/m	EN ISO 10319	14.4
Résistance à la traction	quer/transversale	kN/m		14.4
Zugfestigkeit * Dehnung	längs/longitudinale	%*kN/m	EN ISO 10319	432
Résistance à la traction * allongement	quer/transversale	%*kN/m		432
Mit max. 30 % Dehnung gerechnet				
Calculer avec un allongement max. 30 %				
Kraft bei 2 % Dehnung	längs/longitudinale	kN/m	EN ISO 10319	
Force lors d'un allongement de 2 %	quer/transversale	kN/m		
Kraft bei 5 % Dehnung	längs/longitudinale	kN/m		
Force lors d'un allongement de 5 %	quer/transversale	kN/m		
Kraft bei 10 % Dehnung	längs/longitudinale	kN/m		
Force lors d'un allongement de 10 %	quer/transversale	kN/m		
Stempeldurchdrückkraft/Force au poinçonnement		kN	EN ISO 12236	2.1
Durchschlagwiderstand/Résistance à la perforation		mm	EN ISO 13433	25
Hydraulische Eigenschaften/Caractéristiques hydrauliques				
Durchfluss senkrecht zu Ebene/Flux normal au plan			EN ISO 11058	40
- Durchflussrate bei 50 mm /Flux pour 50 mm		l/m ² s		
Charakteristische Öffnungsweite/Ouverture de filtration		mm	EN ISO 12956	0.05
				0.11
Beständigkeit/Durabilité (Restfestigkeit/Résistance résiduelle)				
Witterungsbeständigkeit/Résistance aux intempéries		%	EN 12224	60
Oxidationsbeständigkeit/Résistance à l'oxydation		a	EN 13438	100

min = Mindestwert / Valeur minimal

max = Höchstwert / Valeur maximale

Empfohlene **Mindestüberlappung 0.30 m bzw. 0.50 m** bei unebenem Planum, sofern keine projektspezifischen Anforderungen vorliegen. / **Recouvrement minimal** recommandé, sans exigences spécifiques au projet: **0.30 m ou 0.50 m** si le terrain n'est pas réglé.