

Technische Daten SYTEC / Fiche technique SYTEC Geovlies / Géonontissé

Produktname / Nom du produit
Hersteller oder Lieferant / Producteur ou fournisseur

SYTEC NW
SYTEC Bausysteme AG, 3176 Neuenegg

Rohstoff / Matière première:
Form des Rohstoffs / Forme de la matière première:
Aufbau des Geotextils / Constitution du géotextile:

Polypropylen / Polypropylène
Stapelfaser / Fibres discontinues
Vernadeltes Vlies mit thermischer Nachbehandlung /
Nontissé aiguilleté avec traitement thermique
Trennen / Séparation

Vorgesehene Funktionen / Fonctions à remplir:

Produkttyp / Type du produit				NW Supra				
Lieferbare Breiten / Largeurs livrables	m			5.25				
Rollenlänge / Longueur de rouleau	m			100				
Flächenbezogene Nennmasse / Masse surfacique nominale	g/m ²			280				
Mechanische Eigenschaften/Caractéristiques mécaniques				min	max			
Flächenbezogene Masse/Masse surfacique	g/m ²			234	286			
Höchstzugkraftdehnung Allongement sous traction maximale	längs/longitudinale quer/transversale	% %	EN ISO 10319	40 40				
Zugfestigkeit Résistance à la traction	längs/longitudinale quer/transversale	kN/m kN/m	EN ISO 10319	18.3 18.3				
Zugfestigkeit * Dehnung Résistance à la traction * allongement Mit max. 30 % Dehnung gerechnet Calculer avec un allongement max. 30 %	längs/longitudinale quer/transversale	%*kN/m %*kN/m	EN ISO 10319	549 549				
Kraft bei 2 % Dehnung Force lors d'un allongement de 2 %	längs/longitudinale quer/transversale	kN/m kN/m	EN ISO 10319					
Kraft bei 5 % Dehnung Force lors d'un allongement de 5 %	längs/longitudinale quer/transversale	kN/m kN/m						
Kraft bei 10 % Dehnung Force lors d'un allongement de 10 %	längs/longitudinale quer/transversale	kN/m kN/m						
Stempeldurchdrückkraft/Force au poinçonnement		kN				EN ISO 12236	2.9	
Durchschlagwiderstand/Résistance à la perforation		mm				EN ISO 13433		21
Hydraulische Eigenschaften/Caractéristiques hydrauliques								
Durchfluss senkrecht zu Ebene/Flux normal au plan - Durchflussrate bei 50 mm /Flux pour 50 mm		l/m ² s	EN ISO 11058	30				
Charakteristische Öffnungsweite/Ouverture de filtration		mm	EN ISO 12956	0.05	0.09			
Beständigkeit/Durabilité (Restfestigkeit/Résistance résiduelle)								
Witterungsbeständigkeit/Résistance aux intempéries		%	EN 12224	60				
Oxidationsbeständigkeit/Résistance à l'oxydation		a	EN 13438	100				

min = Mindestwert / Valeur minimal

max = Höchstwert / Valeur maximale

Empfohlene **Mindestüberlappung 0.30 m bzw. 0.50 m** bei unebenem Planum, sofern keine projektspezifischen Anforderungen vorliegen. / **Recouvrement minimal** recommandé, sans exigences spécifiques au projet: **0.30 m ou 0.50 m** si le terrain n'est pas réglé.